

Technisches Merkblatt

Marmorsumpfkalk, Holzgebrannt

Bezeichnung

Holzgebrannter Marmorsumpfkalk

Calciumhydroxid $\text{Ca}(\text{OH})_2$
Kalkbrei aus Holzgebranntem, gelöschtem Stückkalk
(Calciumcarbonat, ca. 99,5454 %),
Einsumpfdauer 1 – 10 Jahre

Hersteller

Holzalkbrennerei und Kalklager Robert Körndl

Riedenburger Str. 12, 93336 Altmannstein
Tel.: 0 94 46/12 15, Fax: 0 94 46/25 96
Internet: www.holzalkbrennerei-koerndl.de
E-Mail: info@holzalkbrennerei-koerndl.de

Mikroanalytische Untersuchung

Kationen	Mg nicht nachweisbar
Anionen	Sulfation: Spur Phosphation: Spur Carbonation: nicht nachweisbar

Funktion

hoch wasserdampfdurchlässig

Optik

matt

Anwendungsgebiet

für alle Kalkputze und –anstriche auf Kalkbasis

Wasseranteil

ca. 32 %

Dichte

1,3 g/cm³

Gefrierpunkt

0° C

Verarbeitungstemperatur

unterste Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur + 5 ° C

Verarbeitungshinweise

siehe Verarbeitungshinweise Kalkputz/Anstrich

Verbrauch

siehe Verbrauchstabelle Kalkputz/Anstrich

Farbton

naturweiß

Lagerung

fest verschlossen und frostfrei lagern; Kalk muss mit Wasser bedeckt sein, damit er nicht eintrocknet

Bemerkung

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Die im Merkblatt angegebenen Daten sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.